

NITROCORD 12

NITROCORD 12 je bleskovica, ktorá sa môže používať pri povrchových a podzemných trhacích prácach v nevýbušnom prostredí na iniciáciu tých trhavín, v ktorých návode na používanie je iniciácia bleskovicou povolená. Používa sa v suchých ako aj v zavodnených vrtoch. Bleskovica sa môže deliť rezaním.

VLASTNOSTI

Vlastnosti	Hodnota
Hmotnosť trhaviny [g/m]	12,0 ± 1,0
Vonkajší priemer [mm]	5,4 ± 0,2
Farba plášťa	červená
Vodovzdornosť [MPa/24 hodín]	0,3
Detonačná rýchlosť [m/s]	6 200

BALENIE

Bleskovica je navinutá v dĺžke 100 ± 1 m na cievke, v expedičnom obale sú 4 cievky alebo cievky po 250 ± 1 m, v expedičnom obale sú dve cievky. Expedičným obalom sú krabice z viacvrstvovej lepenky. Podľa požiadavky zákazníka sa dodávky realizujú na normalizovaných paletách, fixované PE-fóliou.

POUŽITIE

- Teplotné rozmedzie pre použitie -20 °C až +50 °C
- Bleskovica je iniciovateľná rozbuškou s iniciačnou mohutnosťou minimálne ako referenčná rozbuška REF.DET 3 - 0,6 g Np (štandardná rozbuška č.8).
- Maximálny tlak vodného stĺpca 0.3 MPa (30 m) a doba expozície pod vodou maximálne 24 hodín
- Používa sa aj v podzemí
- Nepoužíva sa v rizikových prostrediach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny alebo prach.

SPOTREBNÝ ČAS

2 roky odo dňa výroby



AUSTIN POWDER



NITROCORD 12

NIČENIE

V súlade s platnou legislatívou. V prípade pochybností obráťte sa na dodávateľa alebo výrobcu.

ZARADENIE PODĽA ADR:

UN 0065, bleskovica, výbušná, pružná, 1.1 D



Dovozca
Austin Powder Slovakia, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Tel.: 02/4488 2347
mobil: 0910 876 503
mail: austinslovakia@austinpowder.sk

Výrobca
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
Poľsko



AUSTIN POWDER

05/2018